

**PREMEZCLAS
CEMENTICIAS**

Revoque Monocapa

Premezcla **F1** CARPETA

PARA LA CONFECCIÓN DE CARPETAS
ESPECIAL PARA CONTRA PISOS Y HORMIGÓN ÁSPERO
TERMINACIONES APTAS PARA SER PINTADAS
DE USO EXTERIOR



Premezcla F1 Carpeta Manual / Proyectable

Se trata de una Premezcla fácil y rápida de preparar. F1 PREMEZCLA CARPETA, es un mortero en polvo a base de cemento gris, arenas de granulometrías seleccionadas, áridos compensadores, ligantes especiales y aditivos especiales, que permite ser utilizado para la confección de CARPETAS sobre contra pisos y hormigón áspero. Su plasticidad y trabajabilidad permiten lograr terminaciones aptas para ser pintadas, en Exteriores.

USOS:

Es un mortero para carpetas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

MODO DE EMPLEO MANUAL

Colocar de 5 a 6 litros de agua limpia, por cada bolsa de 30 kilos de F1 PREMEZCLA CARPETAS, mezclando hasta conseguir una pasta homogénea. En preparaciones donde se utilicen mezcladoras, hormigoneras o batidoras, se aconseja no excederse de los 4 a 5 minutos de mezclado.

MODO DE EMPLEO PROYECTABLE

Este material, en su versión PROYECTABLE, puede ser aplicado con máquinas de revoques: Lancy, Dúo Mix, m-3 e, Putzknecht 548, Putzknecht 549, PFT G4, o similar.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

Deben estar libres de polvo, aceites, líquidos desencofrantes, grasitudes, o cualquier tipo de sustancia antiadherente. Mojar abundantemente el soporte con agua en sucesivas veces, sin llegar a la saturación, para evitar un secado acelerado del mortero. Respetando, siempre, las juntas de dilatación. En soportes poco absorbentes es conveniente hacer una pequeña capa fina aditivando el agua de empaste con 0,6 litros de ADICEM LH-10 por bolsa de 30 kilos. Preparar la superficie a tratar, con guías o fajas secas, moldeadas con el mismo material.

APLICACIONES

MODO DE EMPLEO MANUAL

Extender el mortero y aplicarlo sobre el soporte con cuchara, debiendo aplicarse en cargas sucesivas hasta lograr el espesor deseado.

MODO DE EMPLEO PROYECTABLE

Con este método dirigir la boquilla en forma perpendicularmente hacia el muro con una distancia que no supere los 15/20 cm.

RECOMENDACIONES, COMUNES A AMBOS SISTEMAS DE APLICACIÓN

Emparejar la superficie con regla metálica. Si se han utilizado guías retirarlas, rellenar, presionando tratando de no dejar huecos. Esperar el punto justo de secado. Proceder a su terminación con fratacho de madera dura. El punto justo de terminación varía en función de la absorción del soporte y las condiciones climáticas. Curar el material rociándolo con agua.

PRESENTACIÓN:

Bolsa de 30 kg.

RENDIMIENTO:

Aproximadamente 20 kilos de material por m² por cada centímetro de espesor.

RECOMENDACIONES:

Colocar mallas sobre cañerías que pudieran atravesar la carpeta. Aplicar REDEFIBRA R-FV60 25 mm X 25 mm, en superficies transitables, o sustratos donde se prevea, por una exposición climática, movimientos de contracción y dilatación fuera del rango normal, como así también en fisuras que pudieran existir, respetando, siempre, las juntas de dilatación. Diseñar correctamente las juntas de dilatación estructurales. Respetar las cantidades recomendadas de agua de amasado. No excederse en los tiempos de mezclado. Es aconsejable rociar las superficies terminadas luego de 4 a 6 horas. Para lograr terminaciones más finas aplicar en la capa de terminación, en estado fresco, un Enduido de cal. Se sugiere realizar la aplicación con una temperatura comprendida entre 5° C y 30° C. Humedecer correctamente el soporte. No aplicar con, temperaturas muy altas o a la exposición del sol, con fuertes vientos, lluvia, o amenaza de lluvia o helada. No utilizar sobre superficies flexibles, a menos que se encuentren perfectamente fijadas, a fin de evitar vibraciones. No aplicar sobre, madera, aglomerado o superficies metálicas.

ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente, seco y ventilado, con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 35° C. Preferiblemente por un plazo no mayor a 12 meses, sobre tarima de madera.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar