

ADITIVOS

AdiCem LH 10

Aditivo Ligante

ACRÍLICO

PUENTE DE ADHERENCIA DE MORTEROS Y HORMIGONES

BUENA RESISTENCIA AL DESGASTE

CON UN MÍNIMO RIESGO DE FIGURACIÓN

MENOR TENDENCIA A PÉRDIDAS BRUSCAS DE AGUA



AdiCem Lh10 Acrílico

Se trata de un puente de adherencia de morteros y revestimientos.

ADICEM LA 10 ACRÍLICO es un líquido color ámbar transparente, elaborado a base de una emulsión elastomérica, que incorporado al mortero de cemento, mejora sus propiedades, especialmente la adherencia.

USOS:

ADICEM LH 10 ACRILICO se utiliza como puente de adherencia principalmente en: estucos, parches, afinado de pisos, reparaciones superficiales, etc.

Como aditivo en el mortero se utiliza cuando se requiere buena resistencia al desgaste y al impacto y cuando se necesite un mortero con buena adherencia y con un mínimo riesgo de figuración y menor tendencia a la pérdida brusca de agua.

Mejora la adherencia de revestimientos a base de cemento y/o cal hidráulica.

Reparación, de soldaduras y grietas. Pisos anti polvo y resistentes al desgaste.

Reparación de pisos, estucos, bordes de muros, peldaños, etc. Nivelación y afinado de pisos.

Mejora la adherencia entre mortero y baldosas. Mejora la adherencia de pinturas a la cal.

VENTAJAS:

Mayor adherencia y cohesión interna.

Mayor resistencia al desgaste y a los agentes agresivos moderados.

Menor riesgo de fisuración y menor tendencia a la pérdida brusca de agua.

FORMA DE EMPLEO:

A) Preparación de la superficie: en todos los casos la superficie a tratar debe encontrarse limpia de polvo y grasa. Deberán eliminarse las partes sueltas o flojas.

Se recomienda humedecer las superficies a tratar.

B) Preparación del puente de adherencia:

(1) Mezclar una parte de cemento y una parte de arena.

(2) Mezclar una parte de ADICEM LH 10 y una parte de agua.

Sobre (1) agregar (2) hasta obtener la consistencia deseada. La lechada así preparada debe extenderse sobre la superficie a tratar en capas delgadas de aproximadamente 2 mm. de espesor.

Puede utilizarse para ello, pincel, pinceleta o escoba.

Cuando la lechada comience a "tirar" (aprox. 30') se aplica el mortero o revoque definitivo.

C) Preparación de las carpetas y/o revoques adhesivos:

Aplicar el puente de adherencia como se menciona mas arriba.

Luego de media hora aprox. aplicar el mortero preparado manteniendo una relación de 10 % de ADICEM LH 10 respecto del cemento.

PRESENTACIÓN:

Se presenta en latas de 1, 5, 10 y 20 litros, como así también en tambores de 200 litros.

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugares frescos y secos preservando al producto de los cambios bruscos de temperatura.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar