

COMPLEMENTOS

Sellofix 1:5 CONCENTRADO

FIJADOR SELLADOR CONCENTRADO AL AGUA
PARA SER DILUIDO DON 5 PARTES DE AGUA
A BASE DE POLÍMEROS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
APLICABLE A REVOQUES A LA CAL, YESOS, ETC.



Sellofix 1:5

Se trata de un fijador sellador concentrado al agua, concebido para ser diluido con cinco partes de agua.

Fabricado a base de polímeros de última generación.

USOS:

Se puede aplicar sobre revoques a la cal, yeso, hormigón, bloques de hormigón, fibrocemento, placas de yeso, etc.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Debe diluirse con cinco partes de agua.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, sin partes flojas ni desprendibles, libre de polvo, grasitud y hongos. En el caso de aplicarse sobre revoques nuevos, dejar curar de 30 a 45 días antes de su aplicación. De existir manchas de hongos preexistentes, eliminarlas, en exteriores, por medio de un hidrolavado. Neutralizar los hongos con la aplicación de FUNGICIDA ESSIG, aplicado con pulverizador. Enjuagar cuidadosamente. Utilizar guantes de látex y gafas, evitar el contacto con la piel. En caso de existir, en el sustrato fisuras y/o rajaduras estructurales, será conveniente tratar a las mismas con masilla acrílica MASACRYL.

Es aconsejable rellenar las imperfecciones y/u oquedades existentes en el sustrato con Enduido plástico para interiores ENDUFIX INTERIORES, y en aquellos casos, que la profundidad, de la imperfección, requiera un tratamiento más puntual, se recomienda rellenar con restaurador de superficies ESSIPOL RS mezclado en partes iguales con cemento

APLICACIONES

Se aplica con pincel, rodillo o soplete

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 lt, 4 lts, 10 lts, 20 lts, y 200 lts.

RENDIMIENTO:

Aproximadamente de 36 m² de Sellofix 1:5 puro y por mano.

RECOMENDACIONES:

No aplicar con amenazas de lluvias ni heladas, y se sugiere trabajar con este material con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 30° C.

ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 35° C. Preferiblemente por un plazo no mayor a 12 meses.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar