

COMPLEMENTOS

Endufix

Enduido Plástico al Agua

ENDUIDO PLÁSTICO AL AGUA

DE USO INTERIOR Y EXTERIOR

REQUIERE PINTURA DE TERMINACIÓN

LISTO PARA USAR



Endufix

Se trata de un enduido plástico al agua, de uso interior y exterior.

Este material en sus dos versiones requiere de pintura de terminación y se presenta listo para usar.

USOS:

Se puede aplicar sobre revoques a la cal, hormigón, bloques de hormigón, madera (fenólico, aglomerado, etc.), fibrocemento, poliestireno, placas de yeso, etc.

Existen dos versiones, ENDUFIX INTERIORES, para Interiores, y ENDUFIX EXTERIORES, para Exteriores.

Este material, tanto en uno Interior como uso Exterior, requiere de una Pintura de terminación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

No requiere, viene listo para usar.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, sin partes flojas ni desprendibles, libre de polvo, grasitud y hongos. En el caso de aplicarse sobre revoques nuevos, dejar curar de 30 a 45 días antes de su aplicación. De existir manchas de hongos preexistentes, eliminarlas, en exteriores, por medio de un hidrolavado. Neutralizar los hongos con la aplicación de FUNGICIDA ESSIG, aplicado con pulverizador. Enjuagar cuidadosamente. Utilizar guantes de látex y gafas, evitar el contacto con la piel. En caso de existir, en el sustrato fisuras y/o rajaduras estructurales, será conveniente tratar a las mismas con masilla acrílica MASACRYL.

Es aconsejable dar previamente una mano de SELLOFIX 1:5, fijador sellador concentrado al agua

APLICACIONES

Aplicar con espátula o llana metálica/goma/plástica, siempre en capas finas.

Su secado es rápido, lo que permite aplicar varias manos con intervalos de una hora. Luego de 8 horas permite su lijado.

En caso de ser necesario puede agregarse pequeñas cantidades de agua, hasta lograr alcanzar la viscosidad ideal para su aplicación.

Para obturar imperfecciones u oquedades mayores, permite la incorporación de yeso, logrando de esta manera un secado más rápido, que permite su fragüe antes de producirse un rechupado de la pasta aplicada.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 lt, 4 lts, 10 lts y 20 lts.

RENDIMIENTO:

Variable según uso, espesor y diámetro.

RECOMENDACIONES:

No aplicar con amenazas de lluvias ni heladas, y se sugiere trabajar con este material con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 30° C.

ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 35° C. Preferiblemente por un plazo no mayor a 12 meses.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar