

COMPLEMENTOS

Masacryl

Masilla Acrílica al Agua

MASILLA ACRÍLICA PLASTOELÁSTICA
SELLADOR ACRÍLICO DE JUNTAS, GRIETAS O FISURAS
USO EXTERIOR E INTERIOR
EXCELENTE ADHERENCIA



Masacryl

Se trata de una masilla acrílica plasto elástica. Es un sellador acrílico de juntas, grietas o fisuras. De uso exterior e interior de excelente adherencia .

Es una masilla acrílica a base de polímeros elastómeros plásticos de última tecnología, de aspecto cremoso y untable. Material de consistencia ideal para obturar, llenar e impermeabilizar, juntas de dilatación, grietas y fisuras. de excelente resistencia a la intemperie y máxima adherencia sobre cualquier tipo de sustratos. Pintable y antihongos-.

USOS:

Se puede aplicar sobre mampostería, hormigón, bloques de hormigón, madera (fenólico, aglomerado, etc.) chapa metálica, fibrocemento, poliestireno, placas de yeso, etc.

No se recomienda para sustratos que estén sometidos al contacto continuo con el agua.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

No requiere, viene listo para usar.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, sin partes flojas ni desprendibles, libre de polvo, grasitud y hongos.

Para juntas de dilatación, la relación entre el ancho y la profundidad debe ser aproximadamente de 2:1 ó 1:1, con o sin movimiento respectivamente. El ancho de la misma no debe ser menor a 1 mm, ni mayor a 1 cm, en caso de que supere estas medidas, debe ser rellenada, hasta alcanzar las dimensiones mencionadas, con un material blando libre de aceites y grasitud, por ejemplo: madera, espuma de poliuretano, goma, etc. Para el caso que la profundidad supere la relación recomendada, puede utilizarse para su relleno, además de los productos comentados, una mezcla de MASACRYL con arena fina seca y tamizada, en una relación de 1:1.

Las grietas y fisuras deben ser calafateadas, con algún medio mecánico, limpiadas con cepillo de alambre, y dejarlas libre de polvo y partes flojas, en caso de considerarse necesario puede aplicarse, previamente una mano de SELLOFIX 1:5.

APLICACIONES

Aplicar con espátula o manga aplicadora.

Forma piel de 30 a 60 minutos, cura 1 mm en 24 hs.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1,5 kg, 6 kg, 15 kg y 30 kg. Se provee en color blanco y transparente.

RENDIMIENTO:

Aproximadamente 1,500 kg por metro lineal de una junta de 1 cm por 1 cm (1000 cm³)

RECOMENDACIONES:

No aplicar con amenazas de lluvias ni heladas, y se sugiere trabajar con este material con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 30° C.

ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 35° C. Preferiblemente por un plazo no mayor a 12 meses.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar