

COMPLEMENTOS

# Autofijante

FONDO BASE PARA MAMPOSTERÍA

COLOR BLANCO

ÓPTIMO PODER CUBRITIVO

CONCEBIDO CON POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS Y RESINAS



## Autoficante

Es un fondo base, para mampostería, color blanco, de óptimo poder cubritivo. Concebido con polímeros elastoméricos y resinas acrílico

### USOS:

Se puede aplicar sobre revoque grueso alisado, revoque fino, madera (fenolico, aglomerado, etc.), fibrocemento, placas de yeso, hierro, etc.

No debe aplicarse como fijador sellador, y requiere, siempre, de un producto de terminación.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Se recomienda diluir con la menor cantidad de agua posible, aproximadamente entre un 5% y un 10%. Es necesario alcanzar la viscosidad ideal para su correcta aplicación, sin modificar la formulación del mismo, ya que se provee listo para usar.

Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hasta la superficie.

### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, sin partes flojas ni desprendibles, libre de polvo, grasitud y hongos.

En el caso de aplicarse sobre revoques nuevos, dejar curar de 30 a 45 días antes de su aplicación.

De existir manchas de hongos preexistentes, eliminarlas por medio de un hidrolavado. Neutralizar los hongos con la aplicación de FUNGICIDA ESSIG, aplicado con pulverizador. Enjuagar cuidadosamente. Utilizar guantes de látex y gafas, evitar el contacto con la piel.

Si existiesen fisuras y/o rajaduras estructurales, será conveniente tratar a las mismas con masilla acrílica MASACRYL.

Es aconsejable rellenar las imperfecciones y/u oquedades existentes en el sustrato con Enduido plástico para exteriores ENDUFIX EXTERIORES, y en aquellos casos, que la profundidad, de la imperfección, requiera un tratamiento más puntual, se recomienda rellenar con restaurador de superficies ESSIPOL RS mezclado en partes iguales con cemento.

Para homogeneizar la absorción del sustrato es aconsejable aplicar, previamente, una mano de SELLOFIX 1:5.

### APLICACIONES

Aplicable a PINCEL, RODILLO o SOPLETE.

### LIMPIEZA

Limpiar las herramientas utilizadas con agua y jabón.

### PRESENTACIÓN:

Envases de 1 lt, 4 lts, 10 lts, 20 lts, y 200 lts.

### RENDIMIENTO:

De 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

### RECOMENDACIONES:

1º - Debe aplicarse previamente sobre hierro una mano de Fondo Antióxido al cromato de zinc.

2º - Se sugiere trabajar este material con temperaturas mayores a 5º C. y menores a 30º C.

### ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente con temperaturas mayores a 5º C. y menores a 35º C. Preferiblemente por un plazo no mayor a 12 meses.

Fábrica - Parque Industrial Tandil  
Calle 3 s/n  
(0249) 445 2244  
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil  
Mayor Novoa 829  
(0249) 443 0575  
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata  
Av. Libertad 4555  
(0223) 473 8745  
(0223) 410 4245/46/47  
mdq@essig.com.ar