

REVESTIMIENTOS

Revestimientos Plásticos Especiales

RevoTex

OBRA

ECONÓMICA ALTERNATIVA DE TERMINACIÓN

DISIMULA IMPERFECCIONES

ECONOMIZA COSTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA

DE USO EXTERIOR E INTERIOR



+ de 2500
COLORES



 **ESSIG**

Revotex Obra

Es un Revestimiento Acrílico TEXTURADO formulado a base de resinas acrílicas, que posee una selección de cargas minerales inertes. Gracias a esta TEXTURA este material DISIMULA IMPERFECCIONES existentes en las superficies a recubrir.

Especialmente diseñado para Barrios de viviendas, complejos habitacionales, etc., y para todo lugar donde se busque una terminación RÁPIDA Y ECONÓMICA.

USOS:

Se puede aplicar sobre revoque grueso alisado (no peinado) bloques de hormigón, madera (fenólico, aglomerado, etc.), fibrocemento, placas de yeso, etc., en especial en aquellas obras donde se necesite un acabado texturado que guarde una excelente relación precio/calidad.

Es de uso INTERIOR Y EXTERIOR.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

No requiere, ya que se presenta listo para usar.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, sin partes flojas ni desprendibles, libre de polvo y grasitud. En el caso aplicarse sobre revoques nuevos, dejar curar 30 días antes de su aplicación. Sobre sustratos nuevos o con absorción despareja debe aplicarse una mano de REVOTEX OBRA diluido al 25% con agua a modo imprimación, o en su defecto una mano de PINTURA BASE PARA REVESTIMIENTO. Cuando se encuentra revoques desprolijos o desnivelados, donde se requiera NIVELAR la superficie, se podrá utilizar una mezcla compuesta por una parte de REVOTEX OBRA + una parte de arena fina seca y tamizada (arena de río), agregando agua hasta lograr la consistencia apropiada para su aplicación, colocándola con espátula o llana metálica

APLICACIONES

Con RODILLO DE LANA aplicar de dos a tres manos, con el material diluido del 15% al 20% con agua, en pasadas cortas y cruzadas.

Con SOPLETE TOLVA DE SALPICAR colocar una mano, con el material diluido del 10% al 15% con agua, con SOPLETE TOLVA DE SALPICAR, y dependiendo de la textura (mediana o gruesa) con que se desee terminar se deberá utilizar un pico mediano o grueso.

PRESENTACIÓN:

Envases de 30 kg. y 300 kg.; en color blanco de stock; y en más de 2500 colores a pedido.

RENDIMIENTO:

A rodillo, textura fina: de 1,250 kg. a 1,500 kg.

A soplete tolva, textura mediana / gruesa de 1,500 kg a 2,000 kg.

RECOMENDACIONES:

No aplicar con amenazas de lluvias ni heladas, y se sugiere trabajar con este material con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 30° C.

ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 35° C.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar