

PINTURAS

Impermeabilizantes

Barsol

Barniz para Ladrillo Visto

BARNIZ BASE ACUOSO

MUROS DE LADRILLO VISTO

HIDRO-REPELENTE

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



Barsol HR

Es un barniz base acuoso para ladrillos visto. Hidro-repelente. Utilizado en muros de ladrillo vista. Resistencia a la intemperie, concebido en base a una combinación de dispersiones acrílicas y emulsiones siliconadas.

USOS:

Se puede aplicar sobre ladrillo visto. Aplicable sobre todas aquellas superficies que no se desee alterar su aspecto final, ya que este material, no forma una película, si no que se incorpora en la masa del sustrato hidrorrepeliendo al agua en forma líquida y permitiendo que el muro respire en forma de vapor de agua.

Está formulado en base a una combinación de dispersiones acrílicas y emulsiones siliconadas que le confieren: penetración por su muy pequeño tamaño (0.2 micrones); adherencia; resistencia al agua y a los agentes atmosféricos e hidrorrepelente.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Se provee para ser diluido con la siguiente proporción: Por cada litro de BARSOL HR, agregar dos litros de agua.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

Es importante que a la aplicación del material, la cubierta a tratar no retenga agua proveniente de filtraciones previas, dado que esto imposibilitará la correcta incorporación del producto al sustrato.

La superficie a tratar debe estar limpia, perfectamente seca, sin partes flojas ni desprendibles, libre de polvo, grasitudines y hongos.

En el caso de aplicarse sobre superficies nuevas, dejar curar de 30 a 45 días antes de su aplicación; ante su imposibilidad lavar con una solución de ácido muriático en agua en una proporción de 1:7, enjuagar con abundante agua y dejar secar. Utilizar guantes de látex y gafas, evitar el contacto con la piel.

De existir manchas de hongos preexistentes, eliminarlas por medio de un hidrolavado. Neutralizar los hongos con la aplicación de FUNGICIDA ESSIG, aplicado con pulverizador. Enjuagar cuidadosamente, y dejar secar perfectamente. Utilizar guantes de látex y gafas, evitar el contacto con la piel.

Las superficies que estén emanando residuos salitrosos deberán, ser previamente lavadas con una solución de ácido muriático en agua en una proporción de 1:7, enjuagar con abundante agua y dejar secar. Utilizar guantes de látex y gafas, evitar el contacto con la piel.

En caso de existir, en el sustrato, fisuras y/o rajaduras, será conveniente tratar a las mismas con masilla acrílica MASACRYL TRANSPARENTE.

APLICACIONES

Aplicable a PINCEL, RODILLO o SOPLETE.

Deben aplicarse, de dos a tres manos, húmedo sobre húmedo, hasta lograr la saturación del muro. Cuando se visualice que el material ya colocado impide la absorción del producto que se quiere seguir colocando (Chorreado) se debe dar por terminada la tarea.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas utilizadas con agua y jabón.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1lt, 4 lts, 10 lts, y 20 lts.

RENDIMIENTO:

De 12 a 18 m² por litro, dependiendo de la absorción del sustrato.

RECOMENDACIONES:

1º - Aplicar sin pronóstico de lluvias para las 24 / 48 hs siguientes. Se sugiere trabajar este material con temperaturas mayores a 5º C. y menores a 30º C.

ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente con temperaturas mayores a 5º C. y menores a 35º C. Preferiblemente por un plazo no mayor a 12 meses.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar

www.essig.com.ar