

PINTURAS

Pinturas Especiales

Essicryl[®] Piscinas[®] Látex Acrílico 100%

IMPERMEABILIZA Y EMBELLECE

ÓPTIMO PODER CUBRITIVO

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, ALCALINIDAD Y AGUA

CON CURADO U.V.



 **ESSIG**

Essicryl Piscinas

Es una pintura al látex acrílico en base acuosa, para impermeabilizar y/o embellecer grandes recipientes cementicio contenedores de agua, con un óptimo poder cubritivo. Excelente resistencia a la intemperie, a la alcalinidad y al agua, concebido con polímeros acrílicos, con curado u.v.

USOS:

Su uso está indicado para el pintado de piscinas, tanques de agua y cisternas. Es decir en todos los casos donde se necesite Impermeabilizar y Embellecer grandes recipientes contenedores de agua.

Su formulación inhibe la formación de algas y microorganismos, como así también la fijación de suciedad.

Se puede aplicar sobre HORMIGÓN, revoque grueso alisado, revoque fino, etc.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Se recomienda diluir en las proporciones y en las etapas indicadas en el ítem "FORMA DE APLICACIÓN"

En color Blanco puede entonarse con cualquier entonador universal, hasta una proporción de 30 cm³ por litro, obteniendo colores pastel.

Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hasta la superficie.

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, sin partes flojas ni desprendibles, libre de polvo, grasitudes y hongos.

SUPERFICIES NUEVAS: Es de suma importancia que la superficie a tratar este libre de alcalinidad, por lo cual se aconseja aplicar dos soluciones de ácido muriático diluido en partes iguales con agua con un intervalo de no menos de 30 minutos entre cada aplicación. Dejar actuar 10 minutos y luego enjuagar con abundante agua. Se recomienda aplicar el producto luego de las 48 horas de haber realizado el tratamiento del ácido.

SUPERFICIES YA PINTADAS:

A) **CON CAUCHO CLORADO:** Desprender los restos de pintura con un cepillo de cerdas duras, lija gruesa o arenado. Luego limpiar a fondo toda la superficie con abundante agua y detergente.

B) **AL LÁTEX:** Desprender los restos de pintura con un cepillo de cerdas duras o lija. Luego limpiar a fondo toda la superficie con abundante agua y detergente.

En todos los casos, de ser necesarias reparaciones en la superficie deben realizarse con un mortero cementicio, y luego tratarlas como si fueran superficies nuevas, realizando el tratamiento que elimina la alcalinidad.

APLICACIONES

Aplicable a PINCEL, RODILLO o SOPLETE.

Deben aplicarse 2 manos, dejando secar de 3 a 6 horas entre manos, para alcanzar un acabado ideal. Para asegurarse la máxima adherencia y resistencia del producto dejar transcurrir 7 días de secado antes de llenar la pileta, en condiciones normales de temperatura y humedad.

Evitar pintar bajos los rayos directos del sol.

LIMPIEZA

Limpiar las herramientas utilizadas con agua y jabón.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 lt, 4 lts, 10 lts, 20 lts y 200 lts; en color Azul Mediterráneo o blanco de stock.

RENDIMIENTO:

De 10 a 12 m² por litro y por mano.

ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente con temperaturas mayores a 5° C. y menores a 35° C. Preferiblemente por un plazo no mayor a 12 meses.

Fábrica - Parque Industrial Tandil
Calle 3 s/n
(0249) 445 2244
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil
Mayor Novoa 829
(0249) 443 0575
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata
Av. Libertad 4555
(0223) 473 8745
(0223) 410 4245/46/47
mdq@essig.com.ar