

# PINTURAS

## Pinturas al Látex



**INTERIORES**  
**Essicryl**  
*Látex Acrílico 100%*

EXCELENTE PODER CUBRITIVO

ALTA RESISTENCIA AL LAVADO

BUENA RESISTENCIA A LA FORMACIÓN DE HONGOS

INMEJORABLE NIVELACIÓN



+ de 2500  
COLORES



**ESSIG**

## Essicryl Interiores

Es un Látex acrílico para interiores, con un excelente poder cubritivo y alta resistencia al lavado. Buena resistencia a la formación de hongos. Inmejorable nivelación.

### USOS:

Se puede aplicar sobre revoque fino, yeso, madera (fenólico, aglomerado, etc.), fibrocemento, placas de yeso, hierro, etc.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Se recomienda diluir con la menor cantidad de agua posible, aproximadamente entre un 5% y un 10%. Es necesario alcanzar la viscosidad ideal para su correcta aplicación, sin modificar la formulación del mismo, ya que se provee listo para usar.

Puede entonarse con cualquier entonador universal, hasta una proporción de 30 cm<sup>3</sup> por litro.

Mezclar el contenido del envase con movimientos circulares desde el fondo hasta la superficie.

### PREPARACIÓN DEL SUSTRATO:

La superficie a tratar debe estar limpia, seca, sin partes flojas ni desprendibles, libre de polvo, grasitud y hongos.

En el caso de aplicarse sobre revoques nuevos, dejar curar de 30 a 45 días antes de su aplicación.

De existir manchas de hongos preexistentes, eliminarlas por lavado, con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Utilizar guantes de látex y gafas, evitar el contacto con la piel.

### APLICACIONES

Aplicable a PINCEL, RODILLO o SOPLETE.

Deben aplicarse 2 manos, para alcanzar un acabado ideal.

### LIMPIEZA

Limpiar las herramientas utilizadas con agua y jabón.

### PRESENTACIÓN:

Envases de 1 lt, 4 lts, 10 lts, 20 lts Y 200 lts; en color blanco de stock y en más de 2500 colores por pedido.

### RENDIMIENTO:

De 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

### RECOMENDACIONES:

1º - Debe aplicarse previamente:

SOBRE MAMPOSTERÍA una mano de SELLOFIX 1:5 fijador sellador concentrado al agua, para lograr homogeneizar la absorción del sustrato.

SOBRE HIERRO una mano de Fondo Antióxido al cromato de zinc

2º - Se sugiere trabajar este material con temperaturas mayores a 5º C. y menores a 35º C.

### ALMACENAMIENTO:

Conservar este material en envases cerrados en un ambiente con temperaturas mayores a 5º C. y menores a 35º C. Preferiblemente por un plazo no mayor a 12 meses.

Fábrica - Parque Industrial Tandil  
Calle 3 s/n  
(0249) 445 2244  
info@essig.com.ar

Showroom - Tandil  
Mayor Novoa 829  
(0249) 443 0575  
tandil@essig.com.ar

Showroom - Mar del Plata  
Av. Libertad 4555  
(0223) 473 8745  
(0223) 410 4245/46/47  
mdq@essig.com.ar

[www.essig.com.ar](http://www.essig.com.ar)